

## FICHA TECNICA FILM PREESTIRADO TRANSPARENTE

<i>PROPIEDADES</i>	<i>UNIDA D</i>	<i>NORMA</i>	<i>RANGO</i>	<i>VALORES ACTUALES</i>
<i>ESPEJOR</i>	<i>µm</i>	<i>ASTM D374</i>	<i>± 2 µm</i>	<i>8</i>
<i>FUERZA TENSIL</i>	<i>N/mm<sup>2</sup></i>	<i>ASTM D882-12</i>	<i>± 5%</i>	<i>L8,2 - T8,2</i>
<i>ELASTICIDAD</i>	<i>N/mm<sup>2</sup></i>	<i>ASTM D882-12</i>	<i>± 10%</i>	<i>L70 T80</i>
<i>TENSION RUPTURA</i>	<i>N/mm<sup>2</sup></i>	<i>ASTM D882-12</i>	<i>± 10%</i>	<i>L18 T12</i>
<i>FUERZA AL IMPACTO</i>	<i>Kgf</i>	<i>METODO HIGHLIGHT</i>	<i>± 10%</i>	<i>1,1</i>
<i>PREESTIRO</i>	<i>%</i>	<i>METODO HIGHLIGHT</i>	<i>± 10%</i>	<i>60</i>
<i>ADHESIVIDAD</i>	<i>%</i>	<i>METODO FRAM</i>	<i>4-7</i>	<i>ELASTOMERO</i>
<i>PESO</i>	<i>Kg</i>		<i>± 0.75</i>	<i>NETO 2.0 BRUTO 2.3</i>
<i>ANCHO</i>	<i>mm</i>		<i>± 0.3</i>	<i>420</i>
<i>LARGO</i>	<i>Mts</i>		<i>± 35</i>	<i>650</i>

*L: Valor Longitudinal  
T: Valor Transversal  
Ø Interno Cartón 76mm*